

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
(Report No.)

L22041419

委托单位:
(Inspected
consigner)

柳市框架电器厂

检测机构:
(Testing
organizatios)

德力西电气有限公司检测校准中心



检 测 报 告

联系人	张澳柯	联系方式	15167772989
项目类型	工厂入库检测		
项目名称		产品系列	
零件认证单号		检测目的	
送样数量	1台	到样日期	2022-04-02
样品信息	名称：触点（母线） 型号：CDW1-1600 材料牌号：AgNi30C3 厂商：中希 1#		
检测依据	GB/T 26871-2011, GB/T 5586-2016, JB/T 7778.1-2008		
试验结论	详见报告		
备注			
编制	李爱	审核	彭军
签发人	王五川	（检测机构名称、盖章） 检测专用章 2022-04-06	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	1
6	产品描述（照片）		
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

序号	检测项目	检测依据	标准条款	样品编号	检测结果	页码
1	布氏硬度	GB/T 5586-2016		1#	/	5~5页
2	银含量	JB/T 7778.1-2008		1#	P	5~5页
3	金相	GB/T 26871-2011		1#	P	5~5页
4	密度	GB/T 5586-2016		1#	P	5~5页
5	电阻率	GB/T 5586-2016		1#	/	5~5页
	以下空白					

备注：判定P 试验结果符合标准要求
F 试验结果不符合标准要求
/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验

检测或观察结果

L22041419-01#							
名 称	检验项目	材料	检验要求	检测或观察结果	单位	判断	备注
触点（母线）CDW1-1600	银含量	AgNi30C3	66.5±1.5%w+	66.15	%	P	
触点（母线）CDW1-1600	布氏硬度	AgNi30C3	≥60HB	——		/	
触点（母线）CDW1-1600	电阻率	AgNi30C3	≤3.7 μ Ω . cm	——		/	
触点（母线）CDW1-1600	金相	AgNi30C3	不应有≥125 μ m的聚集物、夹杂物或55 μ m气孔	未见异常		P	
触点（母线）CDW1-1600	密度	AgNi30C3	≥8.75g/cm3	9.10	g/cm ³	P	

声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园 联系电话 0577
61778888 转8182或8062